




SCHEDA TECNICA Ovvo

Ricerca effettuata dal "The Polymer Processing Research Centre -
Queen's University Belfast"


Risultati dei test dal Polymer Processing Research Centre- Queens University.

Misurazione resistenza a taglio e a trazione di una giunzione Ovvo in un pannello di MDF con innesto a 90° e 45°.


Tipo di Giunzione	Prova	Tipo Giuntura	Velocità	Carico a Rottura	Carico (kg)
Permanente	trazione	90°	5	1166.4	119.0
Permanente lato stretto	trazione	90°	5	588.5	60.0
Permanente	trazione	45°	5	424.3	43.3
Permanente	taglio	90°	5	274.9	28.1
Slide & release	trazione	90°	5	1248.7	127.4
Slide & release	taglio	90°	5	346.7	35.4
Slide & release	taglio	45°	5	296.0	30.2




Dati sulla deviazione di forza per non sganciabili tirare a 90°




Non sganciabile - spingere 90°




Non sganciabile - spingere 45°




Stretto non sganciabile tirare 90°



Sganciabile spingere 90°



Sganciabile tirare 90°



Non sganciabile tirare 45°